

---

**Namn:** Falu Vapen Rödfärg**Typ:** Helmatt traditionell slamfärg**Art. Nr:** 450 (Röd), 453 (Svart).

---

**Användningsområde:** Målning på träfasad bestående av ohyvlat virke.**Förbehandling:** **Nytt virke:** avlägsna all smuts och allt damm.

**Tidigare målat med slamfärg:** Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt ska skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden. Framför allt bör man undersöka om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä tas bort. Var noga med att fasaden är torr innan målning, panelen får högst ha en fukthalt av 17%.

**Vid risk för mögelsporer:** Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning.

Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen Rödfärg.

OBS! Om underlaget tidigare är målad med slamfärg med hög linoljehalt är detta underlag olämpligt.

**Målning:** Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med förtunnad färg, 10-15% vatten. Måla hela panelens längd "vått i vått". Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning.

---

**Appliceringsmetod:** Pensel**Färgåtgång:** 1 liter räcker till cirka 3 m<sup>2</sup> Vid teoretisk torrfilm av 73 µm. Rekommenderas ej över 100 µm torrfilm**Torktider:** Dammtorr efter 1 timme Helt vattenfast efter ca 1 vecka  
Genomtorr efter 1 dygn**Förtunning:** Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas**Rengöring redskap:** Ljummet vatten och såpa Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

---

**Tekniska data****Linoljehalt:** Linolja 8%**Torrhalt:** Vikttorrhalt: 31%±3 Volymtorrhalt: 20%±2**VOC:** VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: 0 g/l**Densitet:** 1,13-1,17 Kg/l**Glansgrad:** Helmatt

---

**Lagring:** Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C**Lagringstid:** I oöppnad förpackning 2 år

---

Detta datablad är baserad på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

---

**FALU VAPEN FÄRG AB****Adress/Address:**

Box 7033

S-791 07 Falun, Sweden

**Besöksadress/Visitadress:**

Sundbornsvägen 3

Falun

**Tel/Phone:**

Nat. 023-70 53 50

Int. +46 23 70 53 50

**Fax/Facsimile:**

Nat: 023-351 48

Int. +46 23 351 48

**E-mail:**[falu.vapen@rotmotaverken.se](mailto:falu.vapen@rotmotaverken.se)**Hemsida:**[www.faluvapen.com](http://www.faluvapen.com)